

FICHA TÉCNICA: GANZER

Composición

Producto compuesto por Cloruro de Polivinilo y refuerzo Poliéster.

Aplicación

Revestimientos de muebles.

Características Técnicas:

Propiedades	Unidad	Limites	Método de Prueba*
Espesor	mm	1,00 a 1,20	ITS-047 / NBR 14099
Ancho	m	1,37 a 1,43	ITS-005 / NBR 14099
Color	---	Según Standard	Estándar visual.
Desgarro Longitudinal	N	Mín. 20	ASTM D 5587
Desgarro Transversal		Mín. 20	
Tracción Longitudinal	N/mm	Mín. 5	ISO 13934-1/99
Tracción Transversal		Mín. 2	
Elongación Longitudinal	%	Mín. 30	ISO 13934-1/99
Elongación Transversal		Mín. 100	

(*). Las pruebas y ensayos en general deberán realizarse en ambientes controlados conforme a la norma técnica de referencia.

Embalaje y Almacenamiento.

El material se suministra en rollos con una longitud mínima de 25 metros y una longitud máxima de 35 metros, con tubo de 2 pulgadas de diámetro.

Se recomienda almacenar el material en el embalaje original, en posición horizontal en zonas lisas y sin elementos perforantes.

Almacenar en un lugar fresco y seco, con una temperatura de 20oC a 25oC y 50 a 55% de humedad, protegido de la luz solar directa, lluvia, heladas, etc.

El calor, el sol y otras inclemencias del tiempo pueden dañar el material debido a una exposición prolongada.

Características y Recomendaciones

Los materiales pueden variar en color de un lote para otro, dentro de un límite de color estándar y / o DE * $\leq 1,00$.

Para la limpieza del laminado se recomienda utilizar agua y jabón neutro y/o productos de limpieza derivados del amonio cuaternario específicos para la limpieza de tapicerías sintéticas.

Para preservar el revestimiento, se recomienda una limpieza periódica con el fin de evitar la acumulación de suciedad y otros contaminantes que puedan deteriorarlo y / o alterar su apariencia, donde los derrames y manchas deben limpiarse de inmediato, para evitar daños permanentes al revestimiento.

Se debe evitar el uso de materiales abrasivos, como disolventes (p. Ej. acetonas, diluyentes, alcohol, etc.), ya que pueden causar daños inmediatos y / o permanentes, además de contribuir al deterioro del recubrimiento. El uso de dichos productos es responsabilidad única y exclusiva del usuario.

Garantía

La garantía del laminado por defectos de fabricación, considerándose estos únicamente aquellos resultantes de su proceso productivo, frente al laminado en su forma de suministro y que hacen que el material no sea apto para su uso habitual es de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de venta (facturación) al cliente de Plavimars.

La responsabilidad de Plavimars se limita a la reposición e intercambio de la cantidad de laminado defectuoso y siempre que haya procedencia en la reclamación. Plavimars no responderá, en ningún caso, por defectos derivados de su industrialización, instalación, otros materiales y equipos añadidos al material, limpieza inadecuada o uso inadecuado por el consumidor final.

Exclusión de la garantía:

La garantía no se aplica cuando el defecto presentado en el PRODUCTO procede de:

- Daños sufridos como consecuencia de accidentes atípicos y / o fenómenos de la naturaleza.
- Uso y / o instalación inapropiados.
- Transporte y / o almacenamiento inadecuado.
- Uso de productos químicos no aptos para películas de PVC/PU.
- Uso de utensilios inapropiados (abrasivos) para la limpieza.
- Manipulación y / o uso incorrectos e inadecuados.
- Manipulación sobre superficies que puedan dañar el producto.
- Todas y cada una de las características / daños no resultantes del proceso de producción.